





P756 Crépi Intérieur K1,5 Taloché

Enduit décoratif



Description du produit

DOMAINE D'APPLICATION

Enduit de dispersion prêt à l'emploi à base de marbre de Carrare pour les revêtements intérieurs décoratifs et résistants à aspect taloché. Excellentes propriétés de transformation, facile à appliquer et à structurer. Convient aux supports intérieurs, tels que les plâtres des groupes de mortier P II et P III, les plâtres de gypse du groupe de mortier P IV, les plaques de béton/fibres-ciment et les plaques de plâtre à épiderme cartonné.

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

- Excellentes propriétés d'application
- Résistant aux chocs et aux rayures
- Microporeuse
- Prêt à l'emploi
- Microporeux
- À émissions minimisées et sans solvant

VALEUR PH

8,0 - 9,0

LIANTS

Dispersion de polyvinylacétate

TEINTE

BLANC

CONDITIONNEMENT

25,0kg

DENSITÉ

env. 1,86 g/cm³

TEINTER

Mise en teinte en machine à teinter. En raison de la présence de granulés de pierre naturelle, de légères variations de teintes possibles. Vérifier la précision de la teinte avant le traitement – pas d'échange. Les demandes de dédommagement pour des divergences de couleur survenues après l'application ne pourront être prises en compte. N'utilisez qu'une seule teinte par production/boîte/n° de lot sur des surfaces continues.

Application

MISE EN ŒUVRE

Application à l'aide d'une truelle de lissage ou d'un équipement de projection de plâtre.

Aufziehen:

Appliquer le plâtre dans la consistance souhaitée à l'aide d'une truelle lisseuse en acier inoxydable dans l'épaisseur du grain et le structurer avec une truelle lisseuse en plastique dur ou un platoir en PU.

Application par projection:

Mécaniquement, par projection avec un équipement approprié de projection de plâtre. Respectez les informations du fabricant de l'équipement.

RÉALISATION

Préparez les fonds selon les règles de l'art.

Couche intermédiaire:

Une couche favorisant l'adhérence avec **Pronova P823 Primaire Crépi**, dans le cas d'enduits de finition colorés teintés dans la teinte de la couche finale.

Couche de finition:

Appliquer non dilué ou dilué avec 2 % d'eau au maximum.

**TEMPÉRATURE
D'APPLICATION**

La température ambiante et celle de l'objet doivent être d'au moins + 5 °C pendant le traitement et le séchage. Ne pas appliquer par températures supérieures à + 30 °C

**INFORMATIONS
D'APPLICATION**

- Avant l'utilisation, remuez bien le contenu du seau jusqu'au fond.
 - Ne pas appliquer en plein soleil, en cas de pluie, d'humidité extrêmement élevée, de fort vent ou courant d'air, de risque de gel ou de températures supérieures à +30 °C.
 - Si nécessaire, diviser les grandes surfaces en plus petites ou appliquer avec plusieurs ouvriers pour recouvrir toute la surface humide sur humide.
 - Pour éviter les taches de rouille (coloration brune), utilisez uniquement des truelles de lissage en acier inoxydable ou en plastique.
 - Couvrir soigneusement l'environnement des surfaces à revêtir, en particulier le verre, la céramique, les supports peints, le clinker, les pierres naturelles, le métal et le bois naturel ou lasuré.
 - Enlever immédiatement les éclaboussures de produit avec de l'eau claire.
 - Utilisez toujours le même outil pour l'usinage de la surface et gardez la direction de l'usinage.
-

RENDEMENT

K1,5: ab 2,3 kg/m² La consommation peut varier selon la nature et la structure du support et le processus d'application. Déterminer les valeurs exactes de consommation en faisant un essai sur le support.

DILUTION

Avec max. 2 % d'eau.

SÉCHAGE

A +20°C et 65 % d'humidité relative:

Sec en surface après env. 24 heures

Recouvrable après env. 72 heures

Le temps de séchage est augmenté à basse température et/ou par humidité de l'air plus élevée.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Nettoyer à l'eau immédiatement après emploi, éventuellement avec un détergent.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Les fiches techniques des produits mentionnés dans cette fiche technique doivent être respectées.
- Respecter un temps de séchage suffisant entre les étapes de travail.

Préparation/Impression du support

SUPPORT

Tous les apprêts indiqués sont des recommandations d'application, d'autres sous-couches peuvent être utilisées selon les besoins. Le tableau suivant donne des informations sur les préparations des supports.

Le support doit être exempt d'impuretés, de substances séparatrices, propre, sec, porteur et conforme à l'état actuel de la technique. Respecter les fiches BFS actuelles ainsi que la VOB, partie C, DIN 18363 Travaux de peinture et de vernissage.

Instructions

COMPOSANTS SELON VDL

Dispersion de polyvinylacétate, dioxyde de titane, carbonate de calcium, dioxyde de silicium, silicates, fibres de charge, eau, additifs

**ORDONNANCE SUR LES
PRODUITS BIOCIDES
(528/2012)**

Ce produit est un «produit traité» au sens de l'article 58, paragraphe 3, du règlement 528/2012 de l'UE (pas de produit biocide) et contient les ingrédients actifs biocides suivants: mélange de 1:1 méthyle, benzisothiazolinone, mélange de chlorométhylisothiazolinone et de méthylisothiazolinone.

**ÉTIQUETAGE CONFOR-
MÉMENT AU RÈGLEMENT
(CE) N° 1272/2008[CLP].**

Voir la fiche de données de sécurité pour l'étiquetage.

Fiche technique

P756 Crépi Intérieur K1,5 Taloché

PRONOVA

CODE GIS	BSW20
INFORMATION COV	Il n'y a pas de valeur limite UE pour ce produit. Ce produit contient au maximum <1 g/l de COV.
STOCKAGE	Toujours au sec et au frais, mais à l'abri du gel. Garder les contenants ouverts hermétiquement fermés.
ELIMINATION	Ne pas rejeter dans les égouts ou les cours d'eau. Ne pas laisser pénétrer dans le sous-sol/ le sol. Élimination selon les directives officielles. Recycler uniquement les emballages complètement vides. Les résidus de matériaux séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères, les résidus de matériaux liquides en concertation avec l'entreprise locale d'élimination des déchets. CED: 170904
CONSEILS DE SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRES	Ne pas respirer les aérosols / brouillards de projection. Veiller à bien aérer l'intérieur pendant l'application et le séchage. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant la peinture. En cas de contact avec les yeux ou la peau rincer immédiatement et soigneusement avec de l'eau.
SERVICE TECHNIQUE	Téléphone: 00800 / 63 33 37 82 (Sans frais pour les réseaux fixes Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas) E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

La présente fiche technique remplace toute documentation antérieure pour ce produit. Ces informations techniques sont basées sur la technique actuelle et sur l'expérience de notre service d'ingénierie d'application. En raison de la diversité de la nature et de l'état des fonds à traiter, il advient à notre clientèle la responsabilité de vérifier dans les règles de l'art l'aptitude de notre produit à l'emploi prévu. Nous déclinons toute responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique. Veuillez contacter ici notre service technique d'application avant d'effectuer tout travail. Ceci s'applique en particulier aux combinaisons avec d'autres produits.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15

55543 Bad Kreuznach

Allemagne

Telephone: +49 671/870-0

E-Mail: info@meffert.com

www.meffert.com