



P605 1K Peinture Sol R

Pour les caves, les greniers, les salles de loisirs et de stockage



Description du produit

Domaine d'application	Pour les revêtements sur les surfaces en béton, crépi et chape dans les caves, greniers, locaux de loisirs et de stockage. Ne convient pas pour le revêtement de sols de garages, de balcons ou de surfaces horizontales exposées en permanence à l'eau.
Propriétés du produit	- Faible émission (conforme à l'AgBB) - Satinée, haut pouvoir couvrant, insensible aux salissures - Antidérapant R10 - Microporeux - Séchage rapide
Liants	Dispersion d'acrylate, Dispersion de polyvinylacétate
Degré de brillance	Satinée
Teinte	Base 2, Base 3
Conditionnement	5,0 l
Densité	Env. 1,22 - 1,24 g/cm ³ , selon la teinte

Teinter

Teintable à la machine dans le système machine de mise à la teinte. Vérifier la précision de la teinte avant le traitement - pas d'échange. Les demandes de dédommagement pour des divergences de couleur survenues après l'application ne pourront être prises en compte. N'utilisez qu'une seule teinte par production/boîte/n° de lot sur des surfaces continues.

Application

Mise en œuvre

Application au pinceau, au rouleau ou par projection.

Peindre:

Pour l'application au pinceau, utiliser des pinceaux spéciaux avec des poils synthétiques ou mixtes.

Application au rouleau:

Pour obtenir le meilleur résultat de surface possible sur des supports lisses en application au rouleau, nous recommandons l'utilisation d'un rouleau à peinture avec une hauteur de poil de 6 mm.

Application par projection:

Ajuster le matériau à la viscosité de projection. Respectez les informations du fabricant de l'appareil.

Réalisation

Préparez les fonds selon les règles de l'art. Voir chapitre «Préparation/ Impression du support».

Revêtement de sol :

Appliquer une couche de fond diluée avec 30 % d'eau, puis appliquer 1 à 2 couches de finition non diluées.

Température d'application

Température de l'objet et température ambiante pendant l'application et le séchage : min. +8°C.

Informations d'application

- Bien mélanger avant utilisation.
- Respecter un temps de séchage suffisant entre les couches.
- Assurer une ventilation adéquate pendant le traitement et le séchage à l'intérieur.
- Sur des surfaces contiguës, n'utiliser que des matériaux d'une même fabrication (lot).
- Les colorants organiques (p. ex. café, vin rouge, pétales de fleurs, etc.) ainsi que divers produits chimiques (p. ex. lubrifiants, acides, etc.) peuvent entraîner des changements de couleur. En règle générale, la fonctionnalité du revêtement n'en est pas affectée.

Rendement

Environ 150 – 250 ml/m² par revêtement, selon la nature du support.

Dilution	Avec max. 30 % d'eau.
Séchage	A +20°C à 65 % d'humidité relative: Sec en surface après env. 8 heures Praticable après env. 24 heures Pleinement résistant après environ 7 jours Le temps de séchage dépend de l'épaisseur de la couche et de la température. En cas de températures plus basses et/ou d'humidité plus élevée, les temps de séchage sont prolongés en conséquence.
Informations générales	■ Toutes les fiches techniques des produits mentionnés dans cette fiche doivent être également respectées. ■ Nous recommandons l'utilisation de produits ménagers neutres pour le nettoyage et l'entretien des surfaces rénovées. Ne pas utiliser d'éponges à récurer, de poudre à récurer, etc. ■ En raison du grand nombre de substrats possibles et d'autres facteurs d'influence, il est conseillé de créer une surface d'essai avant de commencer l'application. ■ Afin d'obtenir une longue durée de vie du revêtement, il convient de vérifier au moins une fois par an si le revêtement est endommagé. Les dommages doivent être réparés de manière professionnelle. ■ Peut également être utilisé dans les zones extérieures protégées contre l'humidité, par exemple les arcades couvertes, à l'exclusion de l'eau stagnante et de l'exposition permanente à l'humidité.

Préparation/Impression du support

Support

Le support doit être sec, propre, stable, exempt de poussière, d'huile et de graisse, adhérent et exempt de laitance de ciment et de produits de cure. Laisser sécher les supports neufs à base de ciment pendant au moins 5 semaines. La teneur en humidité des sols en béton et des chapes en ciment ne doit pas dépasser 4%. Protéger le support contre les remontées d'humidité conformément à la norme DIN 18195 ; si les surfaces de sol non enterrées ne sont pas suffisamment isolées, des taches et des dommages dus au décollement peuvent apparaître.

Nettoyer les surfaces résistantes et sales par jet d'eau ou de vapeur. Préparer mécaniquement les surfaces non portantes, farinantes et fortement souillées par des huiles par exemple. Pour les petites surfaces, nettoyage manuel possible, pour les grandes surfaces, préparation du support par ex. par grenailage. Poncer légèrement les supports lisses et les anciennes peintures, éliminer la poussière par aspiration.

Ce n'est que lorsque les conditions de construction sont réunies qu'un revêtement peut être appliqué, car ce n'est qu'alors qu'il peut remplir sa fonction.

Information

- Selon la sollicitation mécanique, les supports, par exemple les chapes en béton ou en ciment, doivent présenter une qualité de surface élevée correspondante avec les résistances minimales suivantes (résistance à la compression) :
Sollicitation légère / charge de marche : 25 N/mm² ou C 25/30
Sollicitation moyenne : 35 N/mm² ou C 35/45
 - La résistance à la traction du support doit être d'au moins 1,5 N/mm².
 - Le support à revêtir doit être capable d'absorber les contraintes mécaniques attendues. Le revêtement ne peut pas assumer cette fonction.
 - Les sols en béton et les chapes très sablonneux ou friables ne sont pas des supports pouvant être recouverts. Risque de décollement.
 - Les supports liés au ciment (chape, béton) jusqu'à 50 mm d'épaisseur peuvent être recouverts au plus tôt 4 semaines après leur réalisation. Pour les supports liés au ciment plus épais, compter au moins 5 jours/cm d'épaisseur supplémentaire. Une mesure de l'humidité doit être effectuée à titre de contrôle. La teneur en humidité ne doit pas dépasser 4%.
 - Tous les revêtements sont plus ou moins sensibles à la pénétration d'humidité par l'arrière. C'est pourquoi les murs ou les dalles de sol bétonnées contre la terre doivent être suffisamment protégées par une étanchéité à l'humidité au dos (DIN 18195). Dans le cas de surfaces de sol sans cave, qui ne sont pas ou mal étanchées vers le bas, l'accumulation d'humidité sous le revêtement peut entraîner des dommages de décollement et la formation de taches.
 - Les masses d'égalisation à base de ciment, renforcées par des matières plastiques, doivent être contrôlées quant à leur capacité de revêtement, si nécessaire des surfaces d'essai doivent être appliquées.
 - Les supports dans la surface desquels des produits auxiliaires (par exemple de la cire) ont été incorporés pour les lisser doivent être prétraités en conséquence (fraisage, grenailage). Effectuer ensuite un essai de revêtement.
 - En cas de rénovation d'un ancien revêtement adapté et solide, il est nécessaire de poncer soigneusement l'ancienne couche afin de garantir une bonne adhérence de la nouvelle.
-

Instructions

Composants selon VdL	Dispersion d'acrylate, Dispersion de polyvinylacétate, dioxyde de titane, carbonate de calcium, silicates, eau, glycols, produit auxiliaire filmogène, additifs
Ordonnance sur les produits biocides (528/2012)	Ce produit est un «produit traité» au sens de l'article 58, paragraphe 3, du règlement 528/2012 de l'UE (pas de produit biocide) et contient les ingrédients actifs biocides suivants: benzisothiazolinone, Benzisothiazolinone, IPBC, 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one, masse réactionnelle de C(M)IT/MIT (3:1).
Étiquetage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008[CLP].	Voir la fiche de données de sécurité pour l'étiquetage.
CODE GIS	BSW20
Information COV	Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/i): 140g/l (2010). Ce produit contient <10 g/l COV.
Stockage	Toujours au sec et au frais, mais à l'abri du gel. Garder les contenants ouverts hermétiquement fermés. Appliquer prochainement le matériau dilué.
Elimination	Ne pas rejeter dans les égouts ou les cours d'eau. Ne pas laisser pénétrer dans le sous-sol/le sol. Élimination selon les directives officielles. Recycler uniquement les emballages complètement vides. Les résidus de matériaux séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères, les résidus de matériaux liquides en concertation avec l'entreprise locale d'élimination des déchets. CED: 080112
Conseils de sécurité complémentaires	Utiliser des lunettes de sécurité et un filtre combiné A2/P2 pour les travaux de projection. Veiller à bien aérer l'intérieur pendant l'application et le séchage. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant la peinture.
Service Technique	Téléphone: 00800 / 63 33 37 82 (Sans frais pour les réseaux fixes Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas) E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

La présente fiche technique remplace toute documentation antérieure pour ce produit. Ces informations techniques sont basées sur la technique actuelle et sur l'expérience de notre service d'ingénierie d'application. En raison de la diversité de la nature et de l'état des fonds à traiter, il advient à notre clientèle la responsabilité de vérifier dans les règles de l'art l'aptitude de notre produit à l'emploi prévu. Nous déclinons toute responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique. Veuillez contacter ici notre service technique d'application avant d'effectuer tout travail. Ceci s'applique en particulier aux combinaisons avec d'autres produits.



Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Allemagne
Téléphone : +49 671/870-0
E-mail : info@meffert.com
www.meffert.com